




RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Avvertenze legali e tecniche:	Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.
Campi di applicazione:	Rivestimento murale fine per interni ecologico, per abitazioni biologiche, a base di calce, senza cemento. Stabilitura minerale per RÖFIX CalceClima Canapa Intonaco. Su supporti minerali assorbenti, preferibilmente su intonaci alla calce. - Supporto ideale per pitture a base di calce o di silicati.
Materiale di base:	<ul style="list-style-type: none"> • canapulo • specifico per blocchi in canapa ma adatto per tutti i normali supporti • calce aerea • calce idraulica naturale - NHL secondo EN 459-1 • sabbia calcarea pregiata macinata • esente da dispersioni plastiche • esente da cemento Portland
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • elevata permeabilità al vapore • ottima lavorabilità • regolatore dell'umidità • consigliabile ecologicamente
Lavorazione:	
Condizioni di lavorazione:	<p>Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.</p> <p>Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno tre giorni, proteggere dal gelo.</p> <p>Un'elevata umidità dell'aria impedisce l'essiccazione.</p> <p>Per fare presa gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare anidride carbonica dall'aria e al tempo stesso di cedere ad essa l'umidità. Perciò in ambienti scarsamente ventilati occorre fornire un'adeguata quantità di aria fresca (ad es. con ventilatori). Per evitare l'essiccazione troppo rapido di intonaci non ancora induriti i deumidificatori non sono idonei (pericolo di formazione di fessure) e quindi non vanno impiegati.</p>
Supporto:	<p>Il sottofondo deve essere privo di polvere e sporco.</p> <p>La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente.</p> <p>Per l'applicazione del rivestimento murale il supporto non deve essere gelato e deve rimanere tale anche per ca. 7 ore successive.</p>
Trattamento preliminare del supporto:	Dopo aver esaminato e preparato il supporto per l'intonaco (chiusura delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti) va previsto un idoneo pretrattamento in relazione alle caratteristiche del supporto stesso.
Preparazione:	In caso di lavorazione a mano mescolare un sacco con la quantità necessaria di acqua pulita con un agitatore meccanico oppure in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo. In caso di miscelazione a mano il tempo di miscelazione deve essere di 2 - 3 minuti.
Lavorazione:	<p>Le stabiliture fine alla calce vanno generalmente applicate in due strati, ciascuno dei quali con uno spessore massimo pari al doppio delle dimensioni del granulo. Il primo strato ha una funzione di livellamento e di compensazione del potere assorbente del supporto. Il secondo strato, da applicare "fresco su fresco", ha invece una funzione di strato di struttura, e va quindi lavorato adeguatamente.</p> <p>La malta fresca va lavorata entro 2 ore.</p> <p>Durante la presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare delle buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante creazione di correnti d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco può dare problemi.</p> <p>Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.</p>
Avvertenze:	<p>Con una spatola in acciaio si ottiene un'applicazione più uniforme anziché con la spatola in plastica.</p> <p>Per ridurre il pericolo di formazione di fessure nell'intonacatura di sistemi di riscaldamento a parete si consiglia in genere l'applicazione di una rete di armatura.</p> <p>Per una buona regolazione del clima interno sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all'anidride carbonica quali RÖFIX CalceClima Kalkfarbe o RÖFIX PI 233 ÖKOSIL o PI 262 ÖKOSIL PLUS.</p>
Considerazioni su pericoli:	Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa


Avvertenze relative all'imballo:

In sacchi di carta antiumido.

Stoccaggio:

Mantenere in luogo asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Stoccabile per almeno 6 mesi.

Dati tecnici:

Cod. art.	47152
Cod. art. SAP	
Imballaggio	
Unità per bancale	42 cf./banc.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0- 0,8 mm
Consumo	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Fabbisogno d'acqua	ca. 10 L
Spessore min.	1 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105°C	ca. 1.100 kg/m ³
Peso specifico malta fresca (EN 1015-11)	ca. 1.600 kg/m ³
Massa volumica apparente	ca. 1.080 kg/m ³
Permeabilità al vapore μ	8 - 12
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:2002)	0,27 W/mK (valore tabellare) per P=50%
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:2002)	0,3 W/mK (valore tabellare) per P=90%
Valore pH	ca. 13
Calore specifico	ca. 1 kJ/kg K
Resistenza alla compressione (28 gg) (EN 1015-11)	ca. 1,5 N/mm ²
Resistenza alla compressione 90 gg (martello)	ca. 2,5 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 giorni)	ca. 1 N/mm ²
Adesione al supporto (EN 1015-12)	$\geq 0,08$ N/mm ²
Modulo Elastico	ca. 2.500 N/mm ²
Assorbimento acqua capillare (EN 998-1)	> 3 kg/m ² 24h
Gruppo di sollecitazione (ÖN B3346)	fino incl. W3



ROFIX CalceClima[®] Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Dati tecnici:

Cod. art.	47152
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
GM (EN 998-1)	GP CS I W0

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.